

Description du produit

ProLuxe Maintenance RE Wood Finish est un revêtement d'entretien de qualité supérieure s'appliquant sur des surfaces extérieures verticales (parements, rondins) déjà recouvertes d'un produit *ProLuxe 23 Top Coat RE Wood Finish* ou *ProLuxe Log & Siding Wood Finish*.

Caractéristiques

- Protection monocouche.
- Non pigmenté (transparent).
- Procure un revêtement d'entretien qui ne noircit pas sur les surfaces verticales.
- Alkydes hauts solides pour une protection optimale et une apparence de qualité.
- Microporeux et flexible : minimise le cloquage et le craquelage dus à l'expansion, à la contraction ou à l'accumulation d'humidité.

Couleur disponible

SIK61003C Clair NE PAS TEINTER.

Projets

Environnement

Extérieur seulement.

Utilisation

Travaux neufs et travaux d'entretien.

ProLuxe Maintenance RE Wood Finish est un revêtement non pigmenté de qualité supérieure qui s'applique sur les surfaces extérieures verticales déjà recouvertes de *ProLuxe Log & Siding Wood finish*, ou du système *1 Primary Coat RE Wood Finish + 23 Top Coat RE Wood Finish* lorsque la surface est en bon état et a été entretenue conformément aux directives *Sico ProLuxe*.

L'application de *Maintenance RE Wood Finish* permet au bois de conserver le même aspect et la même couleur, et minimise la formation de cloques et de

Surfaces

Surfaces extérieures verticales (parements, rondins) déjà recouvertes d'un produit *ProLuxe 23 Top Coat RE Wood Finish* ou *Log & Siding Wood Finish*.

Remarques

Ne pas appliquer sur les terrasses, portes ou meubles de jardin.

Les revêtements précédents doivent être complètement enlevés.

Ne pas appliquer sur les finis *ProLuxe 1 Primary Coat RE Wood Finish*, *Door & Window Wood Finish*, *SRD RE Wood finish* et *Premium Deck Wood Finish*.

Ne pas utiliser sur du bois brut ou des embarcations.

Ne pas appliquer si l'on prévoit de la pluie, de la rosée ou du gel dans les 48 heures suivant l'application.

Le taux d'humidité du bois doit se situer en dessous de 18 %.

Une teneur élevée en humidité de façon continue ou une aération insuffisante du bois diminuent la durabilité du produit ou peuvent causer du décollement.

Ne pas mélanger ce produit à d'autres peintures, teintures ou diluants.

Garantie limitée : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Caractéristiques techniques (21 °C (70 °F))

Aspect

Translucide

Niveau de lustre

Finis satiné

Composition

- Diluant : hydrocarbures
- Liant : alkyde

Séchage*

- Au toucher : 6 heures
 - Avant de résister à la pluie ou rosée : 48 heures
 - Durcissement : 24 à 48 heures
 - Durcissement complet : 7 jours
- Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur 50 %.

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

Taux d'étalement par couche

Environ 37 à 46 mètres carrés (400 à 500 pi²) par 3,78 L sur les surfaces correctement préparées.

Ces valeurs de superficie couverte peuvent varier selon le type, le vieillissement et la texture du bois ainsi que la méthode d'application.

Composés organiques volatils (COV)*

- Selon ASTM D3960-05 : < 350 g/L
- Règlement canadien : < 350 g/L

Solides en volume* 55 %

Inflammabilité Inflammable

Point d'éclair* 49°C (120°F)

*Données techniques à partir du : SIK61003C



Préparation de la surface

La surface doit être parfaitement propre et sèche. Enlever poussière, saleté, moisissure, huile, fibres de bois lâches, glakis d'usinage, revêtement précédent si mal adhérent et autres contaminants avant l'application.

Vaporiser toute la surface du bois avec de l'eau propre afin de le mouiller le complètement. À l'aide d'un pulvérisateur à jardin ou d'un rouleau à poil long, appliquer sur le bois une solution composée de 120 g de phosphate trisodique (P.T.S.) en poudre à 100 % dans 3 L d'eau et 1 L d'eau de Javel. Nettoyer la surface à la brosse dure pendant 15 à 20 minutes pour éliminer le glakis d'usinage. **Ne pas laisser sécher la solution sur la surface du bois.**

Utiliser une laveuse à pression (500 à 800 lb/po²) et de l'eau propre en gardant la buse de 8 à 12 pouces de la surface pour bien rincer la solution de nettoyage. *Si l'eau perle, la préparation de surface doit être recommencée.*

Laisser sécher la surface pendant 48 heures ou jusqu'à ce que le taux d'humidité soit inférieur ou égal à 18 %.

Le fini devrait être appliqué dans les 4 semaines, pour autant que la surface soit exempte de saleté, de graisse, de boue et de moisissure.

Après la préparation de la surface, laisser sécher parfaitement le bois.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Application

Acheter suffisamment de produits pour effectuer tout le travail.

Brasser à fond avant et souvent pendant l'application. Ne pas diluer.

Lorsque plusieurs contenants sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur.

Appliquer lorsque la température ambiante et des surfaces sont comprises entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Ne jamais appliquer sur des surfaces directement exposées au soleil, s'il y a risque de pluie, de neige, de rosée abondante ou de basses températures inférieures à 4 °C (40 °F) sont prévues dans les 48 heures.

L'application au pinceau à poils naturels longs et doux est la méthode idéale. Lors d'application au rouleau ou par pulvérisation sans air, repasser immédiatement le pinceau sur la surface pour assurer une bonne pénétration et un fini uniforme. Pour une pulvérisation sans air, utiliser une buse de 0,009 à 0,011 po et une pression de 700 à 800 lb/po², ajuster la pression au besoin.

Appliquer une seule couche uniforme, dans le sens du grain en évitant les applications généreuses. Pour éviter les marques de chevauchement, n'appliquer que sur quelques planches à la fois et garder le bord de l'application humide.

Saturer les endroits de découpe, les trous de clou, les fissures du bois et l'arrière des planches si possible.

REMARQUE : Les bois contenant du tanin comme le séquoia, le cèdre, l'acajou et le sapin de Douglas contiennent de l'acide tannique qui tend à migrer vers la surface et peut décolorer le fini. La décoloration n'est pas nocive et peut habituellement être lavée avec une solution de 120 g d'acide oxalique mélangé à 3,78 L d'eau tiède. Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à jardin ou d'un rouleau à poil long. Laisser reposer sur la surface durant 20 minutes. Rincer abondamment à l'eau propre. **Ne pas laisser la solution sécher sur le bois.**

Pour plus d'informations, visiter le site www.lateintureparfaite.ca ou appeler le service à la clientèle au 1 800 463-7426.

Recommandations

Conditions d'application

Température : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)
(idéale 20 °C ± 5 °C [68 °F ± 9 °F])

Humidité relative : Idéale entre 15 et 55 %, maximum 85 %.

Ces conditions doivent rester constantes pendant l'application, ainsi que les 24 heures suivantes. Les basses températures, l'humidité élevée, les couches épaisses et la faible ventilation prolongent le temps de séchage.

La surface doit avoir une température qui est supérieure au point de rosée d'au moins 3 °C (5 °F). Ne jamais appliquer sur des surfaces directement exposées au soleil, s'il y a risque de pluie, de neige, de rosée abondante ou de basses températures inférieures à 4 °C (40 °F) sont prévues dans les 48 heures.

Outils

• Pinceau : Soies naturelles ou synthétiques résistant aux solvants.

• **Rouleau : 10 mm (3/8 po);

• **Pistolet certifié anti-explosion (sans air)

- buse : 0,009 à 0,011 po;

- pression : 700 à 800 lb/po²

Toujours utiliser un équipement de qualité supérieure.

*Les valeurs peuvent varier selon le fabricant de l'équipement.

** Rouleau ou vaporisation, repasser immédiatement le pinceau sur la surface.

Nettoyage des outils

Enlever le plus de produit possible et nettoyer les outils avec de l'essence minérale immédiatement après usage. Danger de combustion. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans récipient scellé en métal rempli d'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Entreposage et transport

Conserver dans un endroit sec, entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F). Dans ces conditions, les contenants jamais ouverts pourront se conserver jusqu'à environ 5 ans à compter de la date de fabrication.

Élimination des résidus

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

Mesures de sécurité

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité des produits. Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 800 463-7426. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Utiliser l'équipement de protection personnelle requis.

DANGER DE COMBUSTION. CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX.

Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Éviter de respirer les bruines de pulvérisation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : lunettes protectrices contre les éclaboussures de produits chimiques. Utiliser des gants imperméables résistant aux produits chimiques. Tenir loin des flammes et des étincelles. **Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément.** Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Vérifier et retirer les lentilles de contact. En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. En cas de symptômes respiratoires, appeler un centre antipoison ou un médecin.

Informations d'urgence relatives aux déversements : 1 514 645-1320 ou 1 800 463-7426.

Entretien des surfaces

- Attendre son durcissement complet avant de laver le produit ou de tester son adhérence : minimum 7 jours, selon la température et l'humidité relative (davantage dans des conditions d'humidité élevée ou à basse température).
- Le niveau d'exposition au soleil et la qualité de l'aération des structures dictent la fréquence de l'entretien. Le farinage et la décoloration du fini sont des vieillissements naturels entre les couches d'entretien.
- L'entretien varie selon l'usage et l'endroit. Afin d'entretenir les propriétés protectrices des produits, appliquer une couche d'entretien lorsque visiblement nécessaire, ou l'apparence semble terne et avant que le bois ne devienne gris. Suivre les instructions « PRÉPARATION DE LA SURFACE » pour nettoyer et préparer les surfaces. Les zones qui présentent une usure minimale ne devraient qu'être légèrement recouvertes. Les bois durs et les couleurs plus pâles demandent un entretien plus fréquent.
- Une teneur élevée en humidité de façon continue ou une aération insuffisante du bois ou diminue la durabilité du produit ou peut causer du décollement.

PPG Revêtements Architecturaux estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Sico et ProLuxe sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc. Maintenance RE Wood Finish, 1 Primary Coat RE Wood Finish,